GREYCOAT EPOXY

ENDUIT D'ÉPOXY 100 % SOLIDE

GreyCoat est un époxy haut de gamme 100 % solide qui offre une résistance chimique remarquable et une grande durabilité, ainsi qu'une adhérence aux substrats de béton et aux surfaces métalliques. Distribué sous la forme d'un système de couches à composants multiples sans dégât, offrant une excellente couverture et une résistance au rétrécissement, GreyCoat est tout indiqué pour la réfection de gradin de trou d'homme ou l'intervention ponctuelle quant à la structure. Le GreyCoat peut s'accumuler jusqu'à 6,35 mm (¼ po ou 250 mil) d'épaisseur sans affaissement et il dépasse les spécifications les plus strictes en matière d'ingénierie.

AVANTAGES DE L'APPLICATION

- Système unique d'emballage en deux parties, produisant moins de déchets
- Méthode de distribution avec brevet en instance
- Emballage plus petit, facilitant l'application dans des endroits exigus
- Conçu pour la réparation structurale des trous d'homme, des puits d'aspiration, des chambres fortes ou de toute autre structure
- Protège du H2S et des autres produits chimiques et gaz présents dans les systèmes d'égout sanitaire
- Viscosité permettant une application sur des surfaces verticales ou au plafond
- Époxy structural monolithique 100 % solide, qui renforce l'intégrité structurale de la zone réparée
- Temps d'emploi de 15 min à 21 °C (70 °F), temps de durcissement de 30 min avec durcissement final en 7 jours
- L'épaisseur du film humide ne changera pas une fois sec
- Peut être appliqué à des températures variant entre 5 °C et 49 °C (entre 40 °F et 120 °F)
- Adhérence supérieure dans les zones et sur les surfaces humides
- Peut être appliqué à divers substrats

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX

- Aucun COV
- Aucun CFC ou HFC
- Sans solvant
- Aucun rétrécissement
- Aucun lessivage environnemental
- Sans odeur
- Produit moins de déchets

No de modèle	Description	Caisse
GCE-6	GreyCoat Epoxy Kit- 6 sq. ft.	1
GCE-18	GreyCoat Epoxy- 18 sq. ft., bagged resin	1
GCE-19.25	GreyCoat Epoxy- 19.25 sq. ft., gallon resin pails	1

Retirer le séparateur de l'agrafe centrale entre les contenus

Bien mélanger les contenus jusqu'à l'obtention d'une couleur uniforme

Fixer à nouveau l'agrafe centrale comme poignée

Couper un coin du sac pour appliquer le contenu

Votre première Source en matière de solutions
de gestion des infrastructures et de l'eau

Téléphone : 810-412-4740 • www.S1Eonline.com